



EXTERIÉR
INTERIÉR

BALAKRYL®

UNI

UNIVERZÁLNA FARBA NA KOV A DREVO



ATEST PRE PRIAMY
KONTAKT S POTRAVINAMI



ATEST NA
DETSKÉ HRAČKY



VÝBORNÁ KRYCIA
SCHOPNOSŤ

VLASTNOSTI

- Hladký lesklý vzhľad
- Najlepšia roztierateľnosť vo svojej triede
- Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
- Dlhodobá životnosť náteru
- Rýchloschnúca a bez zápachu

CSK

TRILAK Festékgyártó Kft.
Grassalkovich út.4,1238 Budapest
Maďarsko
10
STN EN 927-2



POUŽITIE

Vodou riediteľná vrchná farba na vonkajšie a vnútorné použitie na drevo a kov určená na nové aj renovačné vrchné nátery najmä **pozinkovaného** alebo **oceľového plechu, hliníka, medi, ale aj betónu, omietok, neglazovanej keramiky, dreva, drevozieskových dosiek, vláknocementových materiálov, tehál, lepenky, papiera, PVC a ďalších**. Balakryl UNI je možné použiť ako základný aj vrchný náter a po zriedení vodou aj ako napúšťač na porézne stavebné materiály.

Farba je vhodná na nátery **telies ústredného vykurovania, okených rámov, dverí, zárubní, zábradlí, striech, nábytku a pod**. Ekologická receptúra je vhodná aj na **nátery hračiek, detského nábytku** a podkladov, ktoré prichádzajú do **priameho kontaktu so suchými potravinami**.



APLIKÁCIA

Na takto upravené povrchy môžete nanášať neriedený Balakryl UNI v 2-3 vrstvách v intervale 4-6 hodín. Hrúbka jednej vrstvy suchého náteru je 30-40 µm.



Teplota podkladu a okolia nesmie klesnúť pod 10 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia než 75%. Aplikačné náradie a pomôcky je potrebné po skončení prác ihneď umyť vodou.



DOBA SCHNUTIA

4-6 hod. pri teplote 20°C. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu spomaľujú zasychanie.



BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Zasiahnutú pokožku umyte vodou a mydlom. Pri náhodnom požití a zasiahnutí očí vždy nevyhnutne vyhľadajte lekára

P102 Uchovávať mimo dosahu detí. **P101** Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Pri zachovaní bežných pravidiel osobnej hygieny náter nepredstavuje žiadne riziko.



EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE A SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote +5 až +35°C. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte. Prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. Výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v pôvodnom neotvorenom obale zachová úžitkové vlastnosti **minimálne do dňa uvedeného na obale**.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11. **Obaly čisté: O 15 01 06** Zmiešané obaly. **Obal je úplne recyklovateľný**. Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené obcou.

Chráňte pred mrazom.



PRIATEĽSKÉ K ĽUĎOM, ZVIERATÁM A RASTLINÁM
NEOBSAHUJÚ ŤAŽKÉ KOVY
ÚPLNE RECYKLOVATEĽNÝ OBAL
RIEDITEĽNÁ VODOU



EXTERIÉR
INTERIÉR

BALAKRYL®

UNI

UNIVERZÁLNA FARBA NA KOV A DREVO



TECHNICKÉ ÚDAJE – Hotové odtiene

Krycia schopnosť:	1 (výborná)
Hustota produktu:	1,15 g.cm ³
Obsah neprchavých látok – sušiny:	max. 52% obj.
Obsah organických rozpúšťadiel:	max. 0,065 kg/kg produktu
Obsah VOC:	A/d , maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 130g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 130 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.
Bezpečnostná informácia:	Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7]; a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1) a 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

INFORMÁCIE O PRODUKTE – Hotové odtiene

Balenie:	0,7 kg; 2,5 kg; 9 kg* (* len vybrané odtiene)	
Farebné odtiene:	1000 biely;	0101 pastelovo sivý;
	1999 čierny;	0225 svetlý hnedý;
	0455 stredný modrý;	0515 svetlý zelený;
	0620 svetlý žltý;	0640 tmavý žltý;
	0820 svetlý červený;	0840 červenohnedý
Finálny vzhľad:	lesklý	
Výdatnosť:	6 – 9 m ² /kg v 1 vrstve	
Dátum spotreby:	2,5 roka	

TECHNICKÉ ÚDAJE – Bázy L,D,Z

Krycia schopnosť:	1 (výborná)
Hustota produktu:	1,17 g.cm ³
Obsah neprchavých látok - sušiny:	max. 57% obj.
Obsah organických rozpúšťadiel:	max. 0,065 kg/kg produktu
Obsah VOC:	A/d , maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 130g/l (2010); tento výrobok obsahuje maximálne 130 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.
Bezpečnostná informácia:	Obsahuje reakčnú zmes zloženú z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7]; a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1) a 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

INFORMÁCIE O PRODUKTE – Báza L,D,Z

Balenie:	1 l; 5 l
Tónovanie:	Balakryl bázy je možné natónovať do 20 000 odtieňov na prianie zákazníka v tónovacích centrách vrátane vzorkovnice RAL
Finálny vzhľad:	lesklý
Výdatnosť:	8 – 10 m ² /kg v 1 vrstve
Dátum spotreby:	2,5 roka



DISTRIBÚTOR SK:
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Kamenná 11, 010 01 Žilina
Slovenská republika
balakryl@ppg.com

VÝROBCA:
TRILAK Festékgyártó Kft.
Grassalkovich u.4,
1238 Budapešť, Maďarsko

INFOLINKA SK: 0800 700 001
www.balakryl.sk